

ゴムアスファルト系下地調整材  
**ユナイトASレベラー**

ユナイトASレベラーはゴムアスファルトエマルジョンと無機水硬性粉体を混ぜ合わせて使用する仮防水機能を兼ね備えた下地調整材（超速硬タイプ）です。溶剤を全く含まないため、引火火災や中毒の危険がありません。また、各種既存防水層に対して適応できるため防水改修工事にも最適です。

◆ 配合物の性状

粘 度	2,000CPS
比 重	1.5
可使時間	30分以上
硬化時間	1時間(2kg/m <sup>2</sup> 施工・20℃)
歩行可能時間	2.5時間(2kg/m <sup>2</sup> 施工・20℃)

◆ 荷 姿



17kg/缶

25kg 紙袋

◆ 主剤・硬化剤の性状

試験項目	主 剤	硬化剤
主成分	ゴムアスファルトエマルジョン	無機水硬性粉体
粘 度	1,000cPs以下(25℃)	—
P H	10	—
外 観	黒褐色液体	灰色粉体
引火性・毒性	なし	なし

◆ 施工上の注意

- ・主剤と硬化剤の攪拌は、高速攪拌機で約3分間混合して下さい。
- ・標準塗布量は2.0kg/m<sup>2</sup>（約1.3mm厚）で、刷毛、ヘラ、鏝等を用いて均一に塗布して下さい。
- ・シート張り付けはASレベラー施工後、標準塗布量の場合は3時間後、塗膜厚が10mm程度になった場合は1日以上経過してから行って下さい。
- ・シルバートップコートの上に施工すると発泡しますので使用は避けて下さい。
- ・施工後、降雨等により表面が白華することがありますが、性能上問題はありません。
- ・下地防水層が塩ビシート、ウレタン、FRPの場合は使用を避けて下さい。