

改修工事用防水下地活性材 ユナイトベースコート

防水の改修工事において既存防水層が砂付ルーフィングのケースは数多く見られます。既存防水層を撤去せずに、その上から新規防水層を重ねる工法は、廃材の発生を抑制した環境保護とともに、工期短縮、省エネ化に貢献します。ユナイトベースコートはこのような防水改修工事にその威力を発揮します。

◆ 荷 姿



18L角缶入り(23kg/缶)



施工写真

◆ 特 長

- 既存アスファルト防水層を活性化し、新規防水層との接着力を高めます。
- 既存防水層の不陸調整ができ、乾燥も早く工期の短縮が図れます。

◆ 使用方法

- **か く 拌** 十分にかく拌してから使用して下さい。
- **施 工** 左官ごて、ゴムベラ等で塗布します。
- **使 用 量** 塗布量は下地の状態により異なりますが、0.8~1.2kg/m²を目安にして下さい。
- **乾燥時間** おおよそ夏期で8時間、冬季で24時間程度です。

◆ 品 質

項 目	結 果
容器中の状態	かく拌後、固まりや沈殿がなく均一
作業性	こて塗りに支障がない
塗膜の状態	割れ、膨れ、はがれないこと
加熱残分 (%)	78.5
比重	1.20
引火点 (°C)	50
粘度20°C (cPs)	10,000~20,000
水密性	24時間透水なし



ユナイト株式会社

<http://www.unite-inc.com/>

本 社 〒410-0315 静岡県沼津市桃里112-2
 TEL: 055-967-2185(代表) FAX: 055-967-3601
 福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル
 TEL: 092-735-7274(代表) FAX: 092-735-0717
 横浜営業所 〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町214
 TEL: 045-315-2456(代表) FAX: 045-315-2503

