

屋上防水・保護化粧材 ユナイト・コート

ユナイト・コートは耐水性、耐候性、および密着性に優れたユナイト露出防水専用の保護塗料です。

カラーコート

アクリル系エマルジョンタイプの水性系でカラーはグリーン、レッド、グレー、それにシルバーグレーの4色です。硬質塗膜を形成する軽歩行タイプの他に、太陽輻射熱の90%以上を長期間安定して遮断する特殊塗料もあります。

シルバーコート

太陽光の反射効果に優れたアクリル系エマルジョンタイプの水性系シルバー塗料です。溶剤を含まないエマルジョン塗料のため安全です。

ユナイト・コートの施工手順

- ① 下地清掃…ほこり、油分の除去
- ② 下地乾燥確認
- ③ 塗布…色むら防止のため2回塗りを原則とする。
 - ①開缶後、充分にかく拌する。
 - ②刷毛、ローラーに塗料をよくなじませてから塗布する。












標準施工仕様（参考）

用途	フラット		ノンスリップ	備考
	シルバー	カラー(4種)	カラー(4種)	
タイプ	アクリル系エマルジョン	アクリル系エマルジョン	アクリル系エマルジョン	
荷姿	15kg缶	15kg缶	18kg缶	
塗布面積(缶当たり)	40㎡	30~40㎡	15㎡	
塗布手段	刷毛、ローラー、スプレー		刷毛、ローラー	かく拌使用のこと
塗布量 kg/㎡	0.4	0.4~0.5	1.2	
塗布間隔 夏季	2hr		3hr	2回塗り、被着体UT-35
塗布間隔 冬季	4hr		6hr	
希釈剤	清水	清水	清水	原則は原液使用
希釈許容量	0~3%			

荷姿



カラー見本

フラット							
	グリーン	グレー	シルバーグレー	レッド	シルバー		
ノンスリップ					太陽熱遮熱塗料		
	グリーン	グレー	シルバーグレー	レッド		フラット ホワイトグリーン	ノンスリップ グレー

塗料性状

用途	フラット		ノンスリップ	備考
カラー	シルバー	カラー(4種)	カラー(4種)	
タイプ	アクリル系エマルジョン	アクリル系エマルジョン	アクリル系エマルジョン	
外観状態	粘稠	粘稠	粘稠	
粘度 mPa・s	850±200	1800±500	6000±3000	B8H型粘度計
比重	1.0±0.1	1.2±0.2	1.6±0.2	at23℃
固形分 %	26.0±2.0	45.0±5.0	73.0±3.0	105℃×3hr
PH	8.0±1.0	9.5±1.0	8.0±1.0	
乾燥性	2	2	3	
接着性	優	優	優	被着体：UT-35
耐水性	異常なし	異常なし	異常なし	水中 1week
耐アルカリ性	異常なし	異常なし	異常なし	PH12 1week
耐酸性	異常なし	異常なし	異常なし	3% H ₂ SO ₄ 1week
耐候性	異常なし	異常なし	異常なし	促進暴露 1000hr



ユナイテ株式会社

<http://www.unite-inc.com/>

本社 〒410-0315 静岡県沼津市桃里112-2
 TEL: 055-967-2185 (代表) FAX: 055-967-3601
 福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル
 TEL: 092-735-7274 (代表) FAX: 092-735-0717
 横浜営業所 〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町214
 TEL: 045-315-2456 (代表) FAX: 045-315-2503

